

Zona de Instalación y composición de producto

Paredes	Suelos	Zonas Húmedas	Piscinas	Materiales
Int / Ext	Residencial	Si	Si	Vidrio

Características Técnicas





Test UNE-EN-ISO 10545-3	Test UNE-EN-ISO 101-92=101	Test UNE-EN-ISO 10545-9	Test UNE-EN-ISO 10545-12	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistencia a ataques químicos.			
Absorción de agua.	Dureza de la superficie. Mohs.	Resistencia a cambios de temperatura.	Resistencia al hielo.	Productos domésticos.	Aditivos agua piscina.	Ácidos y alcalinos bajos.	Ácidos y alcalinos altos.
No	4 5 ¹	Resistente	Resistente	GA	GA	GLA	GHA
Test UNE-EN-ISO 10545-14	Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997	DIN 51094	DCOF		DIN 51130:2004 SLIP	DIN 51097 SLIP	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
Resistencia a manchas.	Rotura.	Estabilidad del color a la exposición de la luz y rayos UV.	Coeficiente de fricción en mojado. ANSI A 137.1 Standard.		Resistencia al deslizamiento con calzado.	Resistencia al deslizamiento sin calzado.	Coeficiente antideslizamiento, indicado para uso exterior y piscina.
Clase 5	Resistente	Resistente	≥ 0,60 ¹		R11 ¹	Clase C ¹	Clase 3 ¹

¹ Productos Matte

Embalaje

Sheet Hoja	4,6 mm - 0.181" Espesor	301x290 mm - 11.85"x11.41"	0,9 kg - 1.98 lb
Box Caja	6 Hojas	0,53 m ² - 5.70 sqft	5,1 kg - 11.24 lb
Pallet Palet	171 Cajas	90,63 m ² - 975.53 sqft	890,4 kg - 1962.99 lb
Euro Pallet Euro Palet	152 Cajas	80,56 m ² - 867.14 sqft	804,7 kg - 1774.05 lb



-  Hecho en España
-  98% Vidrio Reciclado
-  Producto Ecológico
-  Producto Sostenible

Todas las series de mosaicos ONIX de vidrio reciclado 98% están hechas de vidrio fundido. Las características del vidrio fundido pueden incluir bordes irregulares y pequeñas variaciones de tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las pequeñas variaciones de tamaño y forma pueden afectar a la apariencia de la junta y realzar el aspecto natural de estos productos.

