

## Zona de Instalación y composición de producto

Paredes	Suelos	Zonas Húmedas	Piscinas	Materiales
Int / Ext	No	Si	Si	Vidrio





## Características Técnicas

Test UNE-EN-ISO 10545-3	Test UNE-EN-ISO 101-92=101	Test UNE-EN-ISO 10545-9	Test UNE-EN-ISO 10545-12	Test UNE-EN-ISO 10545-13:1998 Resistencia a ataques químicos.			
Absorción de agua.	Dureza de la superficie. Mohs.	Resistencia a cambios de temperatura.	Resistencia al hielo.	Productos domésticos.	Aditivos agua piscina.	Ácidos y alcalinos bajos.	Ácidos y alcalinos altos.
No	4	Resistente	Resistente	GA	GA	GLA	GHA
Test UNE-EN-ISO 10545-14	Test UNE-EN-ISO 10545-11=1997	DIN 51094	DCOF		DIN 51130:2004 SLIP	DIN 51097 SLIP	Test UNE-ENV 12633:2003 (CTE)
Resistencia a manchas.	Rotura.	Estabilidad del color a la exposición de la luz y rayos UV.	Coeficiente de fricción en mojado. ANSI A 137.1 Standard.		Resistencia al deslizamiento con calzado.	Resistencia al deslizamiento sin calzado.	Coeficiente antideslizamiento, indicado para uso exterior y piscina.
Clase 5	Resistente	Resistente					

## Embalaje

Sheet   Hoja	5,5 mm - 0.216" Espesor	287x284 mm - 11.29"x11.18"	0,8 kg - 1.76 lb
Box   Caja	12 Hojas	0,98 m <sup>2</sup> - 10.54 sqft	9,4 kg - 20.72 lb
Pallet   Palet	99 Cajas	97,02 m <sup>2</sup> - 1044.31 sqft	940,9 kg - 2074.32 lb
Euro Pallet   Euro Palet	54 Cajas	52,82 m <sup>2</sup> - 568.54 sqft	529,4 kg - 1167.12 lb



-  Hecho en España
-  98% Vidrio Reciclado
-  Producto Ecológico
-  Producto Sostenible

Todas las series de mosaicos ONIX de vidrio reciclado 98% están hechas de vidrio fundido. Las características del vidrio fundido pueden incluir bordes irregulares y pequeñas variaciones de tamaño. Estas características son inherentes al producto y a la producción estándar. Las pequeñas variaciones de tamaño y forma pueden afectar a la apariencia de la junta y realzar el aspecto natural de estos productos.

